



## TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **Pryskyřice T8**

Popis: tekutá pryskyřice extra čirá s nízkou viskozitou. Je vhodná na lepení a tmelení světlých a bílých mramorů jako je Carrara apod. Je vhodná i na vyplňování travertinu a podobných kamenů, kde vytváří transparentní efekt velmi stabilní na slunečním záření. Pryskyřice dobře reaguje při nízkých teplotách.

| TECHNICKÁ DATA                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Viskozita cps 25 °C 20 r.p.m. (ASTM D2196)                       | 300-400              |
| Hustota při 25 °C gr/cm <sup>3</sup>                             | 1.1                  |
| Vzhled                                                           | Tekutý transparentní |
| Poměr míchání pryskyřice / iniciátoru                            | 100+2/3              |
| Doba zatvrdnutí při 25 °C v minutách s 2 % iniciátoru            | 5-7 minut            |
| Doba vytvrzení při 25°C v minutách v min. tloušťce 1mm           | 30 minut             |
| Doba opracovatelnosti při 25°                                    | 80-90 minut          |
| Minimální teplota pro reakci                                     | 0°C                  |
| Minimální teplota po vytvrzení                                   | 0°C                  |
| Maximální teplota po vytvrzení                                   | +110°C               |
| Test zatížení ASTM D638                                          |                      |
| Krajní napětí v tahu Mpa                                         | 60                   |
| Roztažnost                                                       | 2%                   |
| Modulové zatížení                                                | 3500                 |
| Test ohebnosti ASTM D790                                         |                      |
| Zatížení při přetržení Mpa                                       | 110                  |
| Přilnavost při 25°C u leštěného mramoru po 2 hodinách ASTM D451  | 3,5                  |
| Přilnavost při 25°C u leštěného mramoru po 24 hodinách ASTM D451 | 5,0                  |

### Návod k použití:

Ujistěte se, že kámen je suchý a čistý. Odměřte z plechovky potřebné množství lepidla a přidejte maximálně 2-3% iniciátoru. Nedávejte více než 2% iniciátoru. Dobře obě složky promíchejte. Nevracejte použité lepidlo zpět do plechovky. Jestliže je nutné lepidlo dobarvit, použijte barvicí pasty nebo oxidy kovů. Barvu přidejte před přidáním iniciátoru, promíchejte a přidejte iniciátor. Příliš velké množství barvy může změnit vlastnosti lepidla. Pracujte opatrně. Po použití plechovky uzavřete.

### Balení: 1 litr, 4 litry

**Skladovatelnost:** minimální trvanlivost je 6 měsíců při teplotě 15-25°C. Neskladujte v horku, ve vlhkém prostředí a na slunci.

**Skladovatelnost:** Lepidlo a iniciátor jsou chemické výrobky. Prosím, prostudujte si před použitím bezpečnostní list a doporučení na plechovce.

**Výrobce: TENAX S.p.A.** via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: [tenax@tenax.it](mailto:tenax@tenax.it) - [www.tenax.it](http://www.tenax.it)

**Zastoupení pro ČR a Slovensko:** BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: [info@boudacommercio.cz](mailto:info@boudacommercio.cz) - [www.boudacommercio.cz](http://www.boudacommercio.cz)